

**TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 03 - 21**

Pasūtītājs: SIA "IVARS & KO"

Pasūtītāja adrese: Gaiziņa iela 7, Bērzaune, Madonas nov., Latvija

Testēšanas objekts: **kokskaidu briketes**

Testēšanas objekta raksturojums: kokskaidu briekšu iepakojums hermētiskā polietilēna iepakojumā

Testēšanas objekta pieņemšanas datums: 23.02.2021.

Testēšanas veikšanas datums: 26.02.2021.-03.03.2021.

**TESTĒŠANAS METODES UN REZULTĀTI**

Nr.	Nosakāmie rādītāji	Mērv.	Metode	Testēšanas rezultāti
1.	Mitrums	%	EN 14774	9,78
2.	Pelni	%	EN 14775	0,24
3.	Siltumspēja $Q_{vnet,a.r.}$	MJ/kg kWh/kg	ISO 18125	17,32 4,81
4.	Blīvums	kg/m <sup>3</sup>	EN 15150	0,87
5.	Sēra saturs	%	EN 15289	0,012
6.	Hlora saturs	%	EN 15289	< 0,001

Kokskaidu briekšu paraugu analīzei piegādāja SIA "IVARS & KO" pārstāvis. Testēšanas rezultāti attiecas uz konkrēto kokskaidu briekšu paraugu. Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskatu nedrīkst izmantot nepilnā apjomā.

Laboratorijas vadītājs,

  
Dr.sc.ing. J.Rižikovs

03.03.2021.